

Условные обозначения и химический состав марок сталей

Обозначение марки стали			Усредненный химический состав, %				
Европа (EN)	США (AISI)	СНГ (ГОСТ)	C	Cr	Ni	Mo	Ti
1.4301	304	12X18H9	0,08	18,0-19,0	8,0-10,0	—	—
1.4307	304L	04X18H11	0,02	18,0-20,0	10,0-12,0	—	—
1.4401	316	08X17H14M2	0,08	16,0-18,0	10,0-14,0	2,0-2,5	—
1.4404	316L	03X17H14M3	0,03	17,0-19,0	10,0-14,0	2,0-3,0	—
1.4571	316Ti	08X17H13M2T	0,08	16,0-18,0	11,0-12,5	2,0-3,0	0,3-0,7
1.4541	321	08X18H10T	0,08	17,0-19,0	9,0-12,0	—	0,3-0,7
1.4006	410	12X13	0,15	11,5-13,5	—	—	—
1.4000	410S	08X13	0,08	12,0-14,0	—	—	—
1.4016	430	12X17	0,08	16,0-18,0	—	—	—